

System Capadecor Vario

Capadecor - Putz

Wielobarwna, bardzo ekonomiczna, wewnętrzna powłoka dekoracyjna z drobnych płatków, do nakładania wałkiem.

Opis produktu:

Wielobarwna, odporna na uszkodzenia, ścienna powłoka wewnętrzna. Doskonale nadaje się do wykańczania ścian wewnętrznych w biurach, korytarzach, klatkach schodowych, poczekalniach, itp. pomieszczeniach.

Właściwości:

- Wodorozcieńczalna.
- Odporna na blaknięcie.
- O wysokiej podatności do czyszczenia.
- Niepalna, klasa A2 wg DIN 4102 (klasyfikacja niemiecka).
- O mineralnym wyglądzie, z drobnych cząstek.
- Gotowa do użycia.
- Łatwa w nakładaniu, jedna warstwa nałożona wałkiem daje właściwy efekt estetyczny.
- Możliwe wykonywanie poprawek i korekt powierzchni.

Wskazówka:

Na powierzchniach o mocnym oświetleniu punktowym może wystąpić konieczność naniesienia drugiej warstwy

Barwa:

Bezbarwne spoiwo z barwnymi płatkami.

Spoiwo:

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych.

Stopień połysku:

Matowy.

Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego s_d :

ok. 0,10 m.

Przeгляд kolorów:

Capadecor-Putz

Desen 10*
Desen 13
Desen 14
Desen 15*
Desen 16*
Desen 17*
Desen 18*
Desen 19
Desen 20*
Desen 21
Desen 23
Desen 24*
Desen 25
Desen 27
Desen 28*
Desen 29
Desen 30
Desen 31
Desen 32
Desen 35
Desen 41
Desen 49
Desen 51
Desen 53
Desen 55

Warstwa podkładowa - Putzgrund 610zabarwiony wg:

Putzgrund biały
3D Grau 30
3D Grau 20
3D Caramel 10
3D Palazzo 10
3D Siena 10
3D Melisse 90
3D Ginster 120
3D Ginster 55
3D Palazzo 175
3D Aprico 120
3D Coelin 50
3D Oase 55
3D Umbra –Weis
3D Grau 60
3D Aprico 130
3D Palazzo 230
3D Aprico 180
3D Umbra –Weis
3D Palazzo 260
3D Magma 130
3D Grau 30
3D Grau 45
3D Coelin 65
3D Malachit 50

Desenie oznaczone * zostały wycofane z oferty standardowej, mogą być dostępne tylko na specjalne zamówienie.

Uwaga :

Desenie 31, 32, 35, 41, 49 i 50 zawierają perliste płatki, które są widoczne tylko przy bezpośrednim oświetleniu.

Aby zwiększyć podatność produktu Capadecor-Putz na czyszczenie należy nanieść na niego powłokę zamykającą z lakieru Capafloc-Finish matt lub lazurę Deco-Lasur matt.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Dalsze informacje zawiera Karta Charakterystyki.

Składowanie:

Składować opakowania oryginalnie, fabrycznie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich.

Usuwanie odpadów:

Do utylizacji przekazywać wyłączone opakowania całkowicie opróżnione. Płynne pozostałości usuwać jak farby wodorozcieńczalne. Zasznięte pozostałości materiału usuwać jak zasznięte stare farby lub odpady domowe.

Kod produktu farby i lakiery:

M-DF02

Deklaracja składników:

Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, środki błonotwórcze, dodatki, środki konserwujące.



Wielkości opakowań:

12,5 kg.

Sposób użycia:

Warstwa pośrednia:

Putzgrund 610 zabarwiony odpowiednio do wybranego deseni Capadecor-Putz. Na kontrastowych i/lub słabo chłonnych podłożach może wystąpić potrzeba nałożenia podwójnej warstwy pośredniej. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie.

Nakładanie wałkiem:

Przed użyciem tynk Capadecor-Putz dobrze wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Odpowiedni wałek (wysokość włosa 12-16 mm) przed rozpoczęciem pracy nasączyć i rozwałkować na osobnej powierzchni. Tynk nakładać nierozcieńczony obficie, równomiernie krzyżowo metodą „mokre na mokre” Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 - 15 min) wygładzić miękkim pędzlem. W narożnikach wewnętrznych nakładać mniejszym wałkiem. Narzędzia myć wodą niezwłocznie po użyciu.

Zużycie przy nakładaniu wałkiem:

Ok. 350 g/m², wartości dokładne ustalić metodą próby.

Naładanie wałkiem:

Nakładać wałkiem o wysokości włosa pomiędzy 12 i 16 mm. Po użyciu narzędzia czyścić wodą.

Natrysk:

Masę Capadecor-Putz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i natryskiwać nie rozcieńczoną odpowiednim urządzeniem ruchami kolistymi. Powierzchni nie wykańczać.

Zużycie przy natrysku:

Zależnie od szorstkości podłoża ok. 800-1100 g/m², dokładne wartości ustalić metodą próby.

Sprzęt do natrysku:

Pistolet lejkowy.

Dysza: 4-5 mm

Ciśnienie powietrza: 2,5 -3,5 bar

Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Minimalna temperatura obróbki:

+8°C dla podłoża, materiału i otoczenia przy wilgotności powietrza poniżej 65%.

Czas schnięcia:

Przy +20°C i 65% wilgotności warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciążalna po ok. 3 dniach. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powyższe czasy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu.

Uwaga:

Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz różnic kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej.

Przy gruntowaniu materiałem Caparol-Tiefgrund TB wewnątrz pomieszczeń może pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić dobrą wentylację. W pomieszczeniach wrażliwych stosować niskoaromatyczny i bardziej przyjazny materiał AmphiSilan-Putzfestiger.

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie:

Podłoża winny być suche i pozbawione wszelakich substancji mogących utrudniać przyczepność.

Podłoża strukturalne:

Dobrze przylegające tapety raufaser lub z włókna szklanego, także tynki o lekkiej lub słabej strukturze po nałożeniu podkładu z materiału Putzgrund 610 można pokrywać masą Capadecor-Putz. Uwzględnić przy tym, że różnice w strukturze nie zostaną zniwelowane. Może się okazać konieczne nałożenie drugiej warstwy.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe:

Tynki zwarte, normalnie chłonne pokrywać bez wcześniejszego przygotowania.

Tynki porowate i silnie chłonne zagruntować wstępnie środkiem OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Tynki gipsowe:

Tynki gipsowe z warstwą marmury przeszlifować, odkurzyć, gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Płyty gipsowe:

Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Płyty gipsowo-kartonowe:

Usunąć pozostałości szpachłówki. Miękkie szpachlowane miejsca wzmocnić przez zagruntowanie środkiem Caparol Tiefgrund TB.

Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Płyty z zawartością składników mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:

Zabrudzone powierzchnie betonowe lub z warstwą zwierzeliny oczyścić. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Powłoki nośne:

Powierzchnie matowe, słabo chłonne podobnie jak błyszczące przeszlifować i zmatowić.

Gruntować środkami Caparol Haftgrund lub Putzgrund 610

Nienośne powłoki:

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków polimerowych usunąć całkowicie do podłoża. Podłoża porowate, osypujące się lub silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Podłoża z nalotami grzybów i pleśni:

Techniczna karta informacyjna Nr 868. Stan: maj 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de

Nalot grzybów lub pleśni usunąć mechanicznie przez zeszcotkowanie na mokro, zeszkrobanie lub zdrapanie. Podłoża zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i dobrze wysuszyć.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:

Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszcotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Niewielkie ubytki w podłożach:

Niewielkie ubytki uzupełniać szpachlówkami z grupy Caparol Akkordspachtel i odpowiednio gruntować.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl

Techniczna karta informacyjna Nr 868. Stan: maj 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de