

Capadecor Capaquarz

Tapety z włókniny szklanej z naniesioną warstwą kwarcową.

Opis produktu:

Zastosowanie:

Tapety wykonane w przeważającej części ze składników mineralnych z naniesioną kwarcową warstwą wierzchnią. Poprzez odpowiedni dobór desenia tapety, barwy i stopnia połysku końcowej warstwy powłokowej można uzyskać szereg bardzo atrakcyjnych wizualnie rozwiązań.

Szczególne właściwości

Przy zastosowaniu materiałów wykończeniowych tworzących na powierzchni tapety cienką warstwę powstają interesujące efekty wizualne jasno-ciemne lub matowo-błyszczące.

Materiał:

Tapeta Capaquarz wykonana jest z włókniny szklanej powleczonej warstwą piasku kwarcowego. Materiał powstaje z czysto mineralnych włókien szklanych o średnicy > 5 µm. Grubość włókien zapobiega wnikaniu ich do płuc. Po pomalowaniu tapety nie ma możliwości dalszego uwalniania się włókien.

Własności:

- Nie pęcznieje, nie ulega butwieniu.
- Posiada stabilne wymiary.
- Wyrównuje drobne rysy podłoża i chroni powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi.
- Zależnie od budowy powłok:
 - odporność na szorowanie na mokro klasa 1 lub 2 wg PN EN 13 300;
 - podatna na zmywanie;
 - trudno zapalna wg DIN 4102, B1;
 - podnosi odporność podłoża na uderzenia i zarysowania;
 - dyfuzyjna / posiada właściwości sorpcyjne.
- Ekonomiczna, nadaje się do wielokrotnej renowacji. Po wielokrotnym odnawianiu możliwe jest zaszpachlowa-

nie tapety (szpachłówką Caparol Akkordspachtel fein lub mittel) w celu uzyskania nowej, gotowej do dalszej obróbki powierzchni.

Desenie tapet:

Arkade	ok. 345 g/m ²
Atrium	ok. 490 g/m ²
Basilika	ok. 350 g/m ²
Forum	ok. 455 g/m ²
Fries	ok. 350 g/m ²
Galerie	ok. 320 g/m ²
Kaskade	ok. 410 g/m ²
Kontur	ok. 405 g/m ²
Kristall	ok. 320 g/m ²
Papyrus	ok. 350 g/m ²
Portal → ← 63 cm	ok. 350 g/m ²
Refugio	ok. 500 g/m ²
Relief	ok. 390 g/m ²
Terra	ok. 480 g/m ²
Villa	ok. 365 g/m ²

Z wyjątkiem deseni: „kontur, forum i portal” wszystkie tapety można przyklejać **bez zakładu** (brak powtarzającego się wzoru).

Rolki:

25 m x ok. 1 m.

Opakowania:

1 rolka w kartonie.
24 rolki w palecie (= 600 m²).

Składowanie:

Capaquarz przechowywać w suchym miejscu.

Utylizacja:

Resztki tapety traktować jako odpady budowlane.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, lekko chłonne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, nie kontrastowe.

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od jego rodzaju i właściwości.

Materiały do klejenia i malowania tapet:

Materiały do klejenia i malowania są optymalnie dostosowane do właściwości tapet Capaquarz.



Klej

Capacoll GK:

Łatwy i szybki w obróbce klej dyspersyjny nie zawierający rozpuszczalników, przeznaczony do oklein ściennych z systemu Capaquarz. Posiada dobrą przyczepność początkową i wystarczająco długi czas schnięcia otwartego, umożliwiając precyzyjne dopasowanie tapety do podłoża. (Podłoże nie może być zbyt chłonne).

Przycinanie:

Podczas przycinania brytów należy na bieżąco kontrolować jakość tapety. Po położeniu ponad 10 brytów reklamacje nie

będą uwzględniane. Aby uniknąć różnic w fakturze nie nakładać tapety na jednej powierzchni w odwrotnym kierunku. Przed położeniem tapetę pociąć na bryty odpowiedniej długości. W zależności od przebiegu stropów i listew przypodłogowych należy uwzględnić rezerwę - 5-10 cm po każdej stronie na ostateczne, równe przycięcie tapety.

Narzędzia

- liniał stalowy i nóż do przycinania pasm tapety, odcinania przy suficie, listwie przypodłogowej, otworach drzwiowych i okiennych, przy gniazdkach i wyłącznikach itp.
- wałek z runa jagnięcego (długość włosia od 12 do 15 mm) do nanoszenia kleju, kratka
- pion
- wałek z gumy porowatej do dociskania tapety
- szczotka do lazury
- szczotka z miękkim włosiem do „przeczesań” lazury

Klejenie: Klej Capacoll GK nanieść obficie i równomiernie na ścianę wałkiem z runa jagnięcego na szerokość 2 brytów. Od razu przykładając tapetę, dociskać wałkiem z gumy porowatej aż do usunięcia pęcherzyków powietrza.

Zużycie kleju: ok. 250 g/m²

Uwaga: Pojawiający się w obrębie spoin nadmiar kleju należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką lub gąbką. W narożnikach wewnętrznych tapetę naciąć. Na zewnętrznych narożnikach zakładać bryty przynajmniej na 10 cm poza załamanie, aby zapewnić dobre połączenie z następnym brytem. **Obróbkę narożników zewnętrznych ułatwia zastosowanie specjalnych profili z tworzywa sztucznego, które dodatkowo chronią naroża.**

Profile montować odpowiednim klejem montażowym umożliwiającym ewentualne korekty. W razie potrzeby wyrównanie powierzchni wykonać dyspersyjną masą szpachlową. Polecamy np. Ca-

parol Akkordspachtel fein lub mittel ewentualnie

AkkordLeichtspachtel.

Nie stosować gipsowych mas szpachlowych !

Profile w tworzywa sztuczne oraz miejsca szpachlowane zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Powłoki końcowe:

Lazury ścienne

Maksymalne kontrasty uzyskuje się przy zastosowaniu lazur ściennych. Polecamy zastosowanie zabarwionych lazur Deco-Lasur matt lub glänzend lub Sylitol Antik-Lasur.

Przed nakładaniem lazury należy rozcieńczyć. Deco-Lasur rozcieńczyć **maks. 15 % wody**. Sylitol Antik –Lasur rozcieńczyć maks 15 % mieszaniny składającej się z wody i środka Sylitol-Konzentrat 111 w proporcji 2:1. W wypadku zastosowania lazury Deco-Lasur glänzend połysk będzie widoczny dopiero po nałożeniu drugiej warstwy.

Zużycie:

Deco-Lasur matt,
ok. 140 ml/m²

Deco-Lasur glänzend,
ok. 140 ml/m²

Sylitol Antik–Lasur,
ok. 140 ml/m²

Dokładną wielkość zużycia, można ustalić wyłącznie na podstawie malowania próbnego.

Zabarwiona lazura zmienia swoją optykę na białoszarej powierzchni tapety Capaquarz. Z tego powodu zalecamy sprawdzenie poprawności barwienia na powierzchni próbnej.

Powłoki kryjące

Powłoki kryjące wykonywać wyłącznie cienko powłokowymi farbami takimi jak: Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20, Latex Satin 20, SeidenLatex, Latex Gloss 60, Amphibolin, Capadecor Metalocryl INTERIOR, lub lakierami akrylowymi Capacryl.

Powłoki matowe nadają się tylko warunkowo.

Aby uzyskać efekt mat – połysk, konieczne jest naniesienie 2 warstw.

Farby użyte do wykonania kryjącej powłoki końcowej rozcieńczyć 30% wody.

Farbę Capadecor Metalocryl INTERIOR stosować nierozcieńczoną, ewentualnie w razie konieczności farbę rozcieńczyć maks 5% wody.

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".

Zużycie na jedną warstwę:

Samtex 3, ok. 130 – 150 ml

Samtex 7, ok. 130 – 150 ml

Samtex 20, ok. 130 – 150 ml

Latex Satin 20, ok. 120 – 140 ml

SeidenLatex, ok. 120 – 140 ml

Latex Gloss 60, ok. 120 – 140 ml

Amphibolin, ok. 120 – 140 ml

Metalocryl INTERIOR-ok. 125 ml

Lakier akrylowy Capacryl, ok. 120 – 140 ml

Dokładne zużycie materiałów można ustalić wyłącznie na podstawie próby.

Minimalna temperatura użycia:

+5° C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Doradztwo techniczne:

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.com.pl

Techniczna karta informacyjna Nr 881. Stan: sierpień 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowo Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de

