



Karta informacyjna nr 656

CapaSol LF Koncentrat

Specjalny, wodorozcieńczalny, nie barwiony środek gruntujący (koncentrat) przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Opis produktu

Zastosowanie:

Specjalny środek gruntujący do egalizacji mocnych, silnie lub nierównomiernie chłonnych, porowatych powierzchni.

Doskonale nadaje się do gruntowania porowatych, silnie chłonnych podłoży jak np. tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy, kamień naturalny i płyty gipsowo-kartonowe a także beton, lekki beton, zawierające cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret, jastrychy cementowe i anhydrytowe.

Wszystkie zwarte, gładkie powierzchnie jak np. stare powłoki malarskie lub gotowe elementy budowlane z czystego gipsu należy - w zależności od charakteru podłoża - zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal lub Caparol-Haftgrund .

Właściwości:

- wodorozcieńczalny o słabym, neutralnym zapachu,
- koncentrat,
- bardzo wydajny

Spoivo:

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.

Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Krople preparatu i plamy zmywać spirytusem lub rozpuszczalnikiem nitro. Uważać na tkaniny syntetyczne.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Skład produktu:

Dyspersja żywic akrylowych, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/h) wynoszą: 50 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.



Opakowania:

10 L

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

CapaSol LF Koncentrat dostarczany jest w formie koncentratu.

Podłoża normalnie chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym 3 - 4 częściami wody.

Do gruntowania bardzo mocno chłonnych podłoży środek rozcieńczać 4 - 5 częściami wody, warstwy nanosić w razie konieczności na mokre warstwy poprzednie metodą „mokre w mokre” aż do pełnego nasycenia podłoża.

W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie.

Do gruntowania betonu, lekkiego betonu, zawierających cement zapraw i szpachli Disbocret, jastrychów cementowych i anhydrytowych środek CapaSol LF Koncentrat rozcieńczyć 2 częściami wody. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

Zużycie:

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 50 - 200 ml/m². Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Sposób nakładania:

CapaSol LF Koncentrat obficie nakładać i dobrze wcierać w podłoże pędzlem lub szczotką. Natryskiwanie lub nakładanie wałkiem także jest możliwe, ale mniej skuteczne.

Natrysk airless:

kąt natrysku : 20 - 50°

dysza : 0,015"

ciśnienie : 60 bar

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Rozcieńczenie:

Wodą.

Minimalna temperatura użycia:

+5° C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Uwaga:

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.com.pl